

BARUPLAN PV S4 D

Büschler & Hoffmann GmbH

 Dach- und Abdichtungssysteme
 Gewerbegebiet Fabrikstraße
 Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
 Tel.: +43 (7223) 823 23-0
 Fax: +43 (7223) 823 23-42
 E-Mail: office@bueho.at
 Web: www.bueho.at

 Certifikát č.
 1139-CPR-0027/06

Popis: Asfaltový modifikovaný SBS hydroizolační pás s kombinovanou (kompozitní) polyesterovou nosnou vložkou vyztuženou skelnými vlákny

Horní strana: Posyp šedozelený (modrozelený) s podélným natavovacím přesahem 80 mm

Spodní strana: Rychle tavitelná folie

Požadavky dle: EN 13707, ČSN 730605-1 (Tab.2)

Použití: Vrchní vrstva vícevrstevných hydroizolačních systémů střeš.

Zpracování: Dle požadavků, plnoplošně natavený (s podélnými přesahy 80 mm, příčnými přesahy 100 mm). Je třeba dodržet všechny příslušné normy a směrnice

Balení: 20 rolí na paletě = 150 m²/paletě

výrobní kód: H51304

Technické vlastnosti	Zkušební metoda / klasifikace	Jednotka	Hodnota
Délka role	EN 1848-1	m	7,5
Šířka role	EN 1848-1	m	1,0
Zjevné vady	EN 1850-1	-	bez zjevných vad
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Plošná hmotnost	EN 1849-1	kg/m ²	4,8 (+/-0,3)
Tloušťka	EN 1849-1	mm	4,2 (+/-0,2)
Vodotěsnost	EN 1928	kPa	≥ 100
Klasifikace podle vystavení vnějšímu ohni	EN 13501-5	třída	B _{roof} t1*
Klasifikace podle reakce na oheň	EN 13501-1	třída	E
Smyková odolnost ve spojích	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Pevnost v tahu - protažení	EN 12311-1	N/50mm	950/700 (+/-200/200)
Protažení při přetržení	EN 12311-1	%	45/45 (+/-10/10)
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	NPD
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	kg	NPD
Odolnost proti protrhávání	EN 12310-1	N	200/200 (+/-50/50)
Rozměrová stálost	EN 1107-1	%	≤ 0,3
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	°C	- 15
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	°C	+ 90
Ohebnost za nízkých teplot po umělém stárnutí	EN 1296 EN 1109	°C	NPD
Přílnavost posypu	EN 12039	%	≤ 30
Propustnost vodních par	EN 1931	μ	24 000 (+/- 4 000)
Množství asfaltové hmoty	ČSN 730605-1 EN 544	g/m ²	≥ 2500

NPD = nedefinovaná hodnota

* dle systému



Asfaltový pás vyhovuje požadavkům předepsaným Svazem výrobců asfaltových pásů v ČR na označení registrovanou značkou GARANCE KVALITY.

Pokyny pro skladování: Skladování v rolích nastojato. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než 0°C.

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Vývoj, výroba a odbytí našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001.