



H 51202

ALUPLAN ALGV E 40 RELAX

Produkt	Asfaltový modifikovaný SBS hydroizolační pás s vložkou z AL folie a skelné rohože Na spodní straně je pás opatřen rychlonatavitelnými pruhy a RELAX-technologií, která zajišťuje kontrolovaný roznos tlaku par a mikroventilaci
Horní strana	Jemný písek
Spodní strana	Rychletavitelný bitumen (fólie) s intergoravným roznosem tlaku par
Použití	<ul style="list-style-type: none"> • Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti • Parozábrana
Podle normy	EN 13969 (Typ A), EN 13970, ČSN 730605-1 (Tab. 6)
Zpracování	Plnoplošně natavený Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm
Balení	18 rolí po 10 m x 1 m = 180 m ² na patetě

Technické vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Délka	EN 1848-1	m	10,0
Šířka	EN 1848-1	m	1,00
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Plošná hmotnost	EN 1849-1	kg/m ²	NPD
Tloušťka	EN 1849-1	mm	4,0 (±0,2)
Vodotěsnost	EN 1928	kPa	60
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída	E
Pevnost spojů ve stříhu	EN 12317-1	N/50mm	≥ 250
Pevnost v tahu podélná/příčná	EN 12311-1	N/50mm	500/400 (±200/±100)
Prodloužení při přetržení	EN 12311-1	%	5/5 (±3/±3)
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	NPD
Odolnost proti statickému průrazu	EN 12730	kg	NPD
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná	EN 12310-1	N	180/180 (±50/±50)
Ohyb za studena	EN 1109	°C	-15
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	°C	70
Vodotěsnost pro umělém stárnutí	EN 1928	kPa	60
Propustnost pro vodní páru	EN 1931	sd	> 1500 m
Propustnost pro vodní páru po umělém stárnutí	EN 1928	sd	> 1500 m
Množství asfaltové hmoty	EN 544	g/m ²	≥ 2300

NPD = nedefinovaná hodnota



Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "